HellermannTyton

Technische Daten

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung
Helatag 896

26.06.2023

TAG07TD1-896

Artikelnummer: 596-70896



Material:	Typ 896, Vinyl-Folie (896)	
Farbe:	Weiß (WH), Transparent (CL)	
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +80 °C	
Verarbeitungstemperatur:	ab +10 °C	
Bündel ∅ min.:	20.80 mm	
Bündel ∅ max.:	47.50 mm	
Selbstklebend:	Ja	
Breite (W):	50.80 mm	
Höhe (H):	25.40 mm	
Höhe (H2):	187.20 mm	
Breite des Trägers (WL):	55.00 mm	
Etiketten je Reihe:	1 ST	
		Test Methode
Foliendicke:	80 µm	ASTM D3652-83
Klebstoff:	Acryl	
Anfangshaftung:	110 g/cm²	ASTM D2979-71
Schälfestigkeit:	550 N/m	PSTC 7
Scherfestigkeit:	120 std	FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

HellermannTyton

Technische Daten

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung
Helatag 896

26.06.2023

Druckmethode:	Thermotransfer
Verarbeitungswerkzeug:	TT431, TT4030
Empfohlene Farbbänder:	TT932DOUT
Lagerzeit:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum.
Lagertemperatur:	+21 °C
Lagerbedingungen:	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Verarbeitung:	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.

RoHS

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.